IKON.IQ

Applicerings- & *ingrediens-* guide

Professionell referens för varje IKON.IQ-gel, gellack och builder — vad den innehåller, hur du applicerar den och hur länge den härdas.

ETT VARUMÄRKE AV FÖRSTAGÅNGAR

2009
UTVECKLING AV HYPOALLERGENA PRODUKTER INLEDS

2011
HYPOALLERGENA HÅRDA BUILDER-GELER

2018
HYPOALLERGENA GELLACKER

2019
HYPOALLERGENA SOAK-OFF BUILDER-GELER

2021
ALLA PRODUKTER HEMA-FRIA

2022
HYPOALLERGEN HÅRDGELS-BIAB

2023
TPO-FRI

2025
HYPOALLERGENA MAGNETISKA FÄRGER

Ett system, varje behandling.

Nästan varje IKON.IQ-behandling följer samma grundstruktur. Förbered den naturliga nageln, säkra vidhäftning, bygg med vald produkt och försegla samt rengör sedan. Produktsidorna som följer noterar bara där en linje skiljer sig från detta flöde.

Grundsekvensen

Förberedelse	Forma nageln, skjut tillbaka nagelbandet och avlägsna försiktigt ytglansen med en buffer.
X7 / X7+ Dehydrator	Avfukta och pH-balansera den naturliga nagelplattan.
X10 Air-Dry Bonder	Lufttorkande vidhäftningsprimer — den avgörande bindningen till den naturliga nageln.
Base	PRIMA Base & Builder (eller produktens egen base) för en felfri grund.
Produkt / Färg	Gelen, buildern, lackfärgen eller konsten för behandlingen.
Top	PRIMA Shine Like A Diamond non-wipe top (eller Matte top).
X8 Cleanser	Torka av inhiberingslagret (det klibbiga lagret) och ta bort damm innan kunden tvättar sig.

SÅ LÄSER DU VARJE POST

Härdningstider förutsätter en IKON.IQ SIRIUS-48W eller SUN2C LED/UV-lampa om inget annat anges. Andra dubbelkällslampor på 365/405 nm kan behöva längre tid — se varje produktkort.

Ingredienser är återgivna från aktuella produktsidor och representerar den klara / grundläggande formulan. Färgade nyanser innehåller även CI-färgämnen — hämta alltid den definitiva ingredienslistan från varje flaskas etikett eller CPNP-post.

Lampor: SIRIUS-48W LED/UV · SUN2C LED/UV · SUN3 UV. **Borttagning:** soak-off-linjer lyfter i aceton; hårdgeler och polymergeler filas av.

Gellacker

Färgade soak-off-färgsystem som appliceras över en base och förseglas med en top.

PRIMA

Hypoallergen gellack · finns även som 8 ml PRIMA Petite

En 100% ren soak-off-gellack utvecklad för täckning i ett enda lager och 4+ veckors hållbarhet utan flagor, krympning eller skrynklor. Den hypoallergena flaggskeppslinjen — den första och enda hypoallergena gellacken som täcker i ett enda lager. PRIMA Petite 8 ml har samma formula.

HÄRDNING

30 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

BORTTAGNING

Soak-off

HYPOALLERGEN | HEMA-FRI | HPMA-FRI | TPO-FRI | VEGANSK

INGREDIENSER

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (detta är INTE samma sak som HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

VÄLJ BASE

- **Base & Builder** — ger styrka. Inte för förlängningar.
- **Easy Base** — traditionell påmålad base.
- **Extension Builder** — styrka + förlängningar upp till 1 cm.
- **Rubber Base** — stöttar tunna, svaga naglar.

APPLICERING

Du behöver: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, vald PRIMA base (se motstående sida), PRIMA colour, PRIMA Shine Like A Diamond top, X8 Cleanser

1. Förbered nageln som vanligt.
2. Applicera X7 för att avfukta.
3. Applicera X10 bonder (primer).
4. Applicera vald PRIMA base: **Easy Base** som ett tunt påmålat lager; **Base & Builder** som ett lager över gel / akryl / POLYTEK eller två lager på naturlig nagel; **Extension Builder** modellerad till önskad längd (upp till 1 cm) på en form; **Rubber Base** som ett självutjämnande förstärkningslager för svaga naglar. Härda 30 s (eller 60 s på Low-Heat för tjockare lager).
5. Applicera ett lager PRIMA colour. För penseln mot nagelbandet och dra sedan ned mot fria kanten för full täckning. Härda 30 s.
6. Applicera ett tunt lager PRIMA Shine Like A Diamond top och torka av överflödet från pensel och nagel. Härda 30 s. Rengör med X8 om du använder en wipe-off top.

PRIMA · EXPRESS

PRIMA Express Base & Top

Kombinerad Base & Non-Wipe Top — en flaska

En separat formula från standard-PRIMA — utvecklad för att fungera som både baslager och non-wipe top i en enda produkt för snabba behandlingar. Använd under PRIMA colour som base och över PRIMA colour som top. Soak-off-borttagning.

HÄRDNING

90 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

BORTTAGNING

Soak-off

HEMA-FRI | TPO-FRI | VEGANSK | INTE HYPOALLERGEN

INGREDIENSER

- Aliphatic Urethane Acrylate (25–50%)
- Hydroxypropyl Methacrylate / HPMA (25–50%)
- Sucrose Benzoate (10–25%)
- Triethylene Glycol Dimethacrylate (5–10%)
- Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate (TPO-L, fotoinitiator)
- Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone (fotoinitiator)

> Innehåller HPMA på 25–50% — HEMA-fri men INTE hypoallergen. Använd inte på kunder med känd metakrylatallergi; rekommendera istället standard PRIMA Base & Builder + Shine Like A Diamond.

APPLICERING

Du behöver: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, PRIMA Express Base & Top, PRIMA colour, X8 Cleanser

1. Förbered nageln som vanligt.
2. Applicera X7 för att avfukta.
3. Applicera X10 bonder (primer).
4. Applicera ett tunt lager PRIMA Express som base. Härda 90 s.
5. Applicera ett lager PRIMA colour, för penseln mot nagelbandet och dra ned till fria kanten. Härda 30 s.
6. Applicera ett tunt lager PRIMA Express som non-wipe top och torka av överflödet från penseln. Härda 90 s.

Builder- och modelleringsgeler

Hållfasthetssystem för överdrag, förstärkning och förlängningar.

PRIMA-HGX

Hard Gel Xpress — Rubber Base / hårdgel på flaska

En 100% hårdgel med hårdgelens styrka och fläckresistens och gellackens snabbhet. Borttagning genom filning (inte soak-off). Rubber Bases förstärker svaga naglar samtidigt som de förblir flexibla — inte avsedda för förlängningar.

HÄRDNING

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

BORTTAGNING

Filas av

HYPOALLERGEN | HEMA-FRI | TPO-FRI | VEGANSK

INGREDIENSER

- Aliphatic Urethane
- Polyethylene Glycol Dimethacrylate
- Bis(2-(methacryloyloxy)ethyl) phosphate
- 2-Hydroxyethyl Methacrylate Phosphate
- Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

APPLICERING

Du behöver: X7, X10 bonder, PRIMA-HGX FlexiBase + Rubber Base, PRIMA Shine Like A Diamond top, X8

METOD — MED FLEXIBASE (HÖGRE VIDHÄFTNING)

1. Förbered och forma nageln; applicera X7 och därefter X10 bonder.
2. Applicera ett tunt grundlager av FlexiBase. Härda 60 s.
3. Applicera ett tunt slip-lager av FlexiBase — härda INTE.
4. Applicera Rubber Base som en pärla, täck och bygg upp struktur med en gelteknik. Härda 60 s.
5. Avlägsna inhiberingslagret med X8; finjustera med en 180-grit fil; ta bort damm med X8.
6. Valfritt PRIMA colour (härda 30 s), därefter PRIMA Shine Like A Diamond top (härda 30 s).

> Utan FlexiBase: bygg upp grund- och slip-lagren med själva Rubber Base och fortsätt sedan på samma sätt.

EVOLUTION

Soak-off modellerings- / builder-gel

Ett soak-off builder-system med stark vidhäftning på utmanande nagelbäddar, medelhög viskositet och högglansig finish. System: Base, Clear Builder, Extension Clear och Top.

HÄRDNING

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

BORTTAGNING

Soak-off

HYPOALLERGEN | HEMA-FRI | HPMA-FRI | TPO-FRI

INGREDIENSER

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (detta är INTE samma sak som HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

APPLICERING

Du behöver: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, EVOLUTION Base, EVOLUTION Builder eller Extension gel, EVOLUTION Top (eller PRIMA Non-Wipe Top), X8 Cleanser

ÖVERDRAG

1. Applicera X7 för att avfukta och därefter X10 bonder.
2. Applicera EVOLUTION Base gel (eller PRIMA Base & Builder). Härda 60 s.
3. Applicera EVOLUTION Clear Builder för förstärkning / överdrag. Härda 60 s.
4. Avsluta med EVOLUTION Top (eller PRIMA Shine Like A Diamond). Rengör med X8.

FÖRLÄNGNINGAR

1. X7 och därefter X10 bonder.
2. Applicera EVOLUTION Base gel. Härda 60 s.
3. Modellera med EVOLUTION Extension gel. Härda 60 s.
4. Avsluta med EVOLUTION Top (eller PRIMA Non-Wipe Top). Rengör med X8.

DEPEND

Fiberbuilder-gel

En builder med medelhög viskositet förstärkt med riktiga glasfiberpartiklar för styrka och hållbarhet — som ett förstärkande överdrag eller för förlängningar. Självutjämnande med praktiskt taget ingen värme under härdning.

HÄRDNING

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

BORTTAGNING

Filas / soak

HEMA-FRI | TPO-FRI | LÅG ALLERGIRISK

INGREDIENSER

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate
- Urethane Acrylates Oligomer
- Epoxy Methacrylate
- Silica Dimethicone Silylate
- Methyl Benzoylformate
- Silica Dimethyl Silylate
- Glass
- CI 60725

APPLICERING

Du behöver: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, PRIMA Base & Builder / Easy Base, DEPEND gel, PRIMA colour, PRIMA Shine Like A Diamond top

1. Utför en torr manikyr.
2. Avlägsna glansen från den naturliga nageln med en buffer.
3. Applicera X7 Dehydrator & pH Equalizer.
4. Applicera X10 Air-Dry bonder.
5. Applicera ett tunt lager PRIMA Base & Builder (eller PRIMA Easy Base) och härda.
6. Applicera DEPEND gel — för en förlängning eller över den naturliga nageln för förstärkning. Härda 60 s.
7. Justera formen vid behov (den är självutjämnande så det kan räcka med minimal filning).
8. Applicera en valfri PRIMA colour. Härda 30 s.
9. Applicera PRIMA Shine Like A Diamond top och härda 30 s.

> CI 60725 är det violetta färgämnet i Cool Clear-nyansen; andra nyanser listar andra CI-färgämnen.

POLYTEK

POLYTEK

Polymergel (akrylgel)

En polymergel / akrylgel med 3D Matrix Linking-teknik — akrylens hållbarhet med mer flexibilitet, luktfri, med förlängd arbetstid och snabba påfyllnader på 15–20 minuter. För förlängningar och förstärkning.

HÄRDNING

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

BORTTAGNING

Filas av

HEMA-FRI | TPO-FRI | VEGANSK | REDUCERAD ALLERGIRISK

INGREDIENSER

- Acrylates Copolymer
- Hydroxypropyl Methacrylate
- Polymethyl methacrylate
- Cellulose Acetate Butyrate
- Microcrystalline Wax
- Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate

APPLICERING

Du behöver: X7 / X7+ Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, PRIMA Base & Builder, POLYTEK gel, PRIMA Shine Like A Diamond top, X8 (slip-vätska)

1. Förbered nagelbädden.
2. Applicera X7 dehydrator.
3. Applicera X10 Air-Dry bonder.
4. Applicera ett lager PRIMA Base & Builder. Härda 30 s.
5. Skär av önskad kula POLYTEK med spateln och placera den på nageln.
6. Fukta penseln med X8 som fungerar som slip-vätska.
7. Bred ut POLYTEK med en fuktig (inte för våt) pensel — använd POLYTEK-penseln.
8. Härda 60 s.
9. Torka av det klibbiga lagret med X8.
10. Applicera PRIMA Shine Like A Diamond non-wipe top. Härda 30 s.

> Innehåller HPMA — beskrivs som lägre allergirisk än traditionella akrylsystem, klassas inte som hypoallergen.

Specialgeler

Specialutvecklade geler för rekonstruktion av tånaglar och fin nagelkonst.

PEDIFLEX

PEDIflex

Rekonstruktionsgel för tånaglar

En mycket elastisk rekonstruktionsgel med hög vidhäftning för tånaglar som följer tåns rörelser, korrigerar åsar och döljer missfärgningar, med en antimikrobiell ingrediens (Climbazole). Icke-porös, så lack eller gellack kan appliceras över den och bytas fritt.

HÄRDNING

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

BORTTAGNING

Filas / professionell borttagning

HYPOALLERGENA LINJEN | ANTIMIKROBIELL | FLEXIBEL

INGREDIENSER

- Urethane Acrylate
- Trimethylolpropane Trimethacrylate
- PEG-4 Dimethacrylate
- Climbazole

> INTE en medicinsk produkt. Använd inte på naglar med svamp eller mykotiska tillstånd — hänvisa till vårdpersonal vid medicinska nageltillstånd.

APPLICERING

Du behöver: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, PEDIflex gel, PRIMA colour, PRIMA Shine Like A Diamond top, X8 Finishing Wipe & Cleanser, 180-grit handfil, fin nagelbandsbit, hand-/huddesinfektion av salongskvalitet

1. **Förberedelse:** desinficera händer och arbetsyta; ytrengör tå och nagel med X8 på en luddfri duk. Rengör nagelband och sidoväggar med en fin nagelbandsbit eller handfil (skjut inte tillbaka nagelbandet). Reducera försiktigt eventuella högpunkter på förtjockad nagel. Avlägsna glansen med ett 180-grit slipband; rengör igen med X8.
2. Applicera X7 på den naturliga nageln och låt avdunsta. Applicera X10 på nageln och nagelbäddsområdet och låt torka.
3. **Lager 1 — base + försegling:** arbeta in ett tunt lager PEDIflex i de trasiga kanterna och lägg sedan på lite mer för att binda samman allt. Håll det tunt. Härda 60 s.
4. **Lager 2 — kontur:** finjustera konturen; för gelen ända in mot huden vid nagelband och sidoväggar; inga skarpa kanter. Härda 60 s.
5. **Lager 3 — yta:** placera gelen för att skapa den färdiga ytan. Härda 60 s. Fyll i eventuella sänkor och härda 60 s igen. Rengör med X8.
6. **Finfilning** med 180-grit, därefter 240-grit / fin buffer. PEDIflex filas snabbt — lätt hand.
7. **Top (ingen base behövs):** applicera PRIMA colour direkt på den buffrade ytan. Härda 30 s. Applicera PRIMA Shine Like A Diamond top. Härda 60 s.

INSPIRE

Liner- och målargeler (nagelkonst)

Mycket pigmenterade liner- / målargeler med en unik pigmenteringskemi för ultrafina detaljer — skarpa linjer som inte rinner, idealiska för one-stroke-tekniker och invecklad konst. Samma hypoallergena bas som PRIMA.

HÄRDNING

30 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

BORTTAGNING

Enligt det system den ingår i

HYPOALLERGEN | HEMA-FRI | HPMA-FRI | TPO-FRI

INGREDIENSER

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (detta är INTE samma sak som HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

> Samma bas som PRIMA — skillnaden ligger i pigmenteringskemin, inte i basharzet. Färgade nyanser listar ytterligare CI-färgämnen på flaskan.

APPLICERING

INSPIRE är en **gel paint** för nagelkonst, inte ett fristående system. Det finns ingen fast steg-för-steg-metod: konstnären arbetar över ett härdat lager av base eller colour, målar fina detaljer eller one-stroke-arbete med en liner-/detaljpensel och härdar och förseglar därefter.

I PRAKTIKEN

1. Bygg upp underliggande behandling till en helt härdad yta (base + colour, eller builder).
2. Ladda INSPIRE på en liner-/detaljpensel. Måla designen.
3. Härda 30 s.
4. Försegla med PRIMA Shine Like A Diamond top (eller Matte) och härda 30 s.

SYSTEMVÄTSKOR

Förberedelse, finish & borttagning

Vätskorna som stödjer varje behandling. Sammansättningen som visas under varje produktnamn är hämtad från IKON.IQ:s säkerhetsdatablad 2023; verifiera alltid mot den aktuella flasketiketten för full precision.

X7 Dehydrator & pH Balance Isopropyl Alcohol · Ethyl Acetate · Isobutyl Acetate	Avfuktar och pH-balanserar den naturliga nageln före produkt.	15 ml
X7+ Dehydrator & pH Equalizer Hydroxypropyl Methacrylate (HPMA) · Acetone · Ethyl Acetate	En starkare variant av dehydrator / pH-utjämnare. Innehåller HPMA — inte hypoallergen.	15 ml
X10 Air-Dry Bonder Ethyl Acetate · Methacryloxypropyl Trimethoxysilane	Air-dry adhesion primer — the bond to the natural nail.	15 ml
X8 Finishing Wipe & Cleanser Isopropyl Alcohol · Acetone · Ethyl Acetate	Avlägsnar inhiberingslagret (det klibbiga lagret) och damm; är även slip-vätska för POLYTEK.	400 ml
X11 Soak-Off Liquid (Vegansksk) Acetone · Water	Produktborttagning — vegansk formulering.	400 ml
X3 Soak-Off Liquid Acetone	Standard soak-off-vätska (ej vegansk) för produktborttagning.	400 ml

LAMPREFERENS

SIRIUS-48W LED/UV — IKON.IQ:s dubbelkälls-flaggskeppslampa; referenshärdningstiderna i denna guide förutsätter denna lampa.

SUN2C LED/UV — den andra certifierade dubbelkällslampan; härdar identiskt med SIRIUS-48W.

SUN3 UV — UV-lampa med en källa; härdar identiskt på de tider som visas.

CND UV / LED-lampor — använd **2B-inställningen** för de visade härdningstiderna. 2B-knappen levererar den fulla irradiansdos som IKON.IQ-gelerna behöver.

Andra dubbla 365 / 405 nm-lampor från andra märken kan behöva längre tid — vanligtvis dubbelt så lång som angiven tid och verifiera på en testnagel. Byt UV-rör var sjätte månad; kontrollera LED-lampans irradians regelbundet.