IKON.IQ

Guide d'application & *ingrédients*

Référence professionnelle pour chaque gel, vernis semi-permanent et gel de construction IKON.IQ — composition, application et temps de catalyse.

UNE MARQUE PIONNIÈRE

2009
DÉBUT DU DÉVELOPPEMENT HYPOALLERGÉNIQUE

2011
GELS DE CONSTRUCTION DURS HYPOALLERGÉNIQUES

2018
VERNIS SEMI-PERMANENTS HYPOALLERGÉNIQUES

2019
GELS DE CONSTRUCTION SOAK-OFF HYPOALLERGÉNIQUES

2021
TOUS LES PRODUITS SANS HEMA

2022
BIAB EN GEL DUR HYPOALLERGÉNIQUE

2023
SANS TPO

2025
COULEURS MAGNÉTIQUES HYPOALLERGÉNIQUES

LE SYSTÈME IKON.IQ

Un seul système, toutes les prestations.

Presque toutes les prestations IKON.IQ suivent la même trame. Préparez l'ongle naturel, assurez l'adhérence, construisez avec le produit choisi, puis scellez et nettoyez. Les fiches produits qui suivent ne signalent que les écarts par rapport à ce schéma.

La séquence de base

Préparation	Limez l'ongle, repoussez les cuticules, retirez délicatement la brillance de surface avec un polissoir.
Déshydrateur X7 / X7+	Déshydrate et équilibre le pH de la tablette unguéale naturelle.
Primaire d'adhérence X10 Air-Dry	Primaire d'adhérence à séchage à l'air — le lien clé avec l'ongle naturel.
Base	PRIMA Base & Builder (ou la base spécifique du produit) pour un fond impeccable.
Produit / Couleur	Le gel, le gel de construction, le vernis coloré ou le nail art de la prestation.
Top coat	Top coat coat sans dispersion PRIMA Shine Like A Diamond (ou top mat).
Nettoyant X8	Essuyez la couche d'inhibition (collante) et retirez la poussière avant que la cliente ne se lave les mains.

COMMENT LIRE CHAQUE FICHE

Les temps de **catalyse** indiqués supposent une lampe IKON.IQ SIRIUS-48W ou SUN2C LED/UV, sauf mention contraire. Les autres lampes double source 365/405 nm peuvent nécessiter plus de temps — voir chaque fiche produit.

Les **ingrédients** sont repris des fiches produits actuelles et représentent la formule clear / base. Les teintes colorées contiennent également des colorants CI — référez-vous toujours à la liste des ingrédients définitive figurant sur l'étiquette de chaque flacon ou dans la fiche CPNP.

Lampes : SIRIUS-48W LED/UV · SUN2C LED/UV · SUN3 UV. **Retrait :** les gammes soak-off se retirent à l'acétone ; les gels durs et les gels polymères se retirent par limage.

Vernis semi-permanents

Systèmes de couleur soak-off appliqués sur une base et scellés avec un top coat.

PRIMA

PRIMA

Vernis semi-permanent hypoallergénique · également disponible en 8 ml PRIMA Petite

Un vernis semi-permanent 100 % pur, soak-off, conçu pour une couverture en une seule couche et plus de 4 semaines de tenue sans écaillage, sans rétractation ni plissement. La gamme hypoallergénique phare — le premier et le seul vernis semi-permanent hypoallergénique qui couvre en une seule couche. Le PRIMA Petite 8 ml partage la même formule.

CATALYSE

30 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RETRAIT

Soak-off

HYPOALLERGÉNIQUE | SANS HEMA | SANS HPMA | SANS TPO | VEGAN

INGRÉDIENTS

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (ce N'EST PAS la même chose que l'HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

CHOIX DE LA BASE

- **Base & Builder** — apporte de la résistance. Pas pour les extensions.
- **Easy Base** — base traditionnelle à appliquer au pinceau.
- **Extension Builder** — résistance + extensions jusqu'à 1 cm.
- **Rubber Base** — soutient les ongles fins et fragiles.

APPLICATION

Matériel : Déshydrateur X7, primaire Primaire d'adhérence X10 Air-Dry, la base PRIMA choisie (voir ci-contre), couleur PRIMA, top coat PRIMA Shine Like A Diamond, nettoyant X8

1. Préparez l'ongle comme d'habitude.
2. Appliquez X7 pour déshydrater.
3. Appliquez le primaire X10 bonder.
4. Appliquez la base PRIMA choisie : **Easy Base** en couche fine au pinceau ; **Base & Builder** en une couche sur gel / acrylique / POLYTEK ou deux couches sur ongles naturels ; **Extension Builder** modelé à la longueur souhaitée (jusqu'à 1 cm) sur un chablon ; **Rubber Base** en couche de renforcement auto-nivelante pour les ongles fragiles. Catalysez 30 s (ou 60 s en mode Low-Heat pour les couches plus épaisses).
5. Appliquez une couche de couleur PRIMA. Poussez vers le repli cuticulaire proximal, puis tirez vers le bord libre pour une couverture complète. Catalysez 30 s.
6. Appliquez une couche fine de top coat PRIMA Shine Like A Diamond, en essuyant l'excès du pinceau et de l'ongle. Catalysez 30 s. Nettoyez avec X8 si vous utilisez un top à dispersion.

PRIMA · EXPRESS

PRIMA Express Base & Top coat

Base & top coat sans dispersion combinés — un seul flacon

Une formule distincte de la PRIMA standard — conçue pour servir à la fois de base et de top coat sans dispersion dans un seul produit, pour des prestations rapides. À utiliser sous la couleur PRIMA comme base, et sur la couleur PRIMA comme top. Retrait soak-off.

CATALYSE

90 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RETRAIT

Soak-off

SANS HEMA · SANS TPO · VEGAN · NON HYPOALLERGÉNIQUE

INGRÉDIENTS

- Aliphatic Urethane Acrylate (25–50 %)
- Hydroxypropyl Methacrylate / HPMA (25–50 %)
- Sucrose Benzoate (10–25 %)
- Triethylene Glycol Dimethacrylate (5–10 %)
- Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate (TPO-L, photo-initiateur)
- Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone (photo-initiateur)

> Contient de l'HPMA à 25–50 % — sans HEMA mais PAS hypoallergénique. Ne pas utiliser sur les clientes présentant une allergie connue aux méthacrylates ; recommandez plutôt PRIMA Base & Builder + Shine Like A Diamond standard.

APPLICATION

Matériel : Déshydrateur X7, primaire Primaire d'adhérence X10 Air-Dry, PRIMA Express Base & Top coat, couleur PRIMA, nettoyant X8

1. Préparez l'ongle comme d'habitude.
2. Appliquez X7 pour déshydrater.
3. Appliquez le primaire X10 bonder.
4. Appliquez une couche fine de PRIMA Express comme base. Catalysez 90 s.
5. Appliquez une couche de couleur PRIMA, en poussant vers le repli cuticulaire proximal et en tirant vers le bord libre. Catalysez 30 s.
6. Appliquez une couche fine de PRIMA Express comme top coat sans dispersion, en essuyant l'excès du pinceau. Catalysez 90 s.

Gels de construction & modelage

Systèmes de renfort pour couverture, renforcement et extensions.

PRIMA-HGX

Hard Gel Xpress — Rubber Base / gel dur en flacon

Un gel dur 100 % offrant la résistance et la résistance aux taches d'un gel dur, avec la rapidité d'un vernis semi-permanent. Retrait par limage (non soak-off). Les Rubber Bases renforcent les ongles fragiles tout en restant flexibles — non destinées aux extensions.

CATALYSE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RETRAIT

À limer

HYPOALLERGÉNIQUE | SANS HEMA | SANS TPO | VEGAN

INGRÉDIENTS

- Aliphatic Urethane
- Polyethylene Glycol Dimethacrylate
- Bis(2-(methacryloyloxy)ethyl) phosphate
- 2-Hydroxyethyl Methacrylate Phosphate
- Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

APPLICATION

Matériel : X7, primaire X10, PRIMA-HGX FlexiBase + Rubber Base, top coat PRIMA Shine Like A Diamond, X8

MÉTHODE — AVEC FLEXIBASE (ADHÉRENCE SUPÉRIEURE)

1. Préparez et limez l'ongle ; appliquez X7, puis le primaire X10.
2. Appliquez une couche fine de fond de FlexiBase. Catalysez 60 s.
3. Appliquez une couche fine de glisse de FlexiBase — NE catalysez PAS.
4. Déposez la Rubber Base en petite boule, couvrez et construisez la structure avec une technique gel. Catalysez 60 s.
5. Retirez la couche d'inhibition avec X8 ; affinez avec une lime grain 180 ; éliminez la poussière avec X8.
6. Couleur PRIMA en option (catalysez 30 s), puis top coat PRIMA Shine Like A Diamond (catalysez 30 s).

> Sans FlexiBase : réalisez les couches de fond et de glisse avec la Rubber Base elle-même, puis continuez à l'identique.

EVOLUTION

EVOLUTION

Gel de modelage / construction soak-off

Un système de construction soak-off à forte adhérence sur les ongles difficiles, viscosité moyenne et finition haute brillance. Système : Base, Clear Builder, Extension Clear et Top coat.

CATALYSE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RETRAIT

Soak-off

HYPOALLERGÉNIQUE | SANS HEMA | SANS HPMA | SANS TPO

INGRÉDIENTS

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (ce N'EST PAS la même chose que l'HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

APPLICATION

Matériel : Déshydrateur X7, primaire Primaire d'adhérence X10 Air-Dry, EVOLUTION Base, gel EVOLUTION Builder ou Extension, EVOLUTION Top coat (ou PRIMA Non-Wipe Top coat), nettoyant X8

COUVERTURE

1. Appliquez X7 pour déshydrater, puis le primaire X10.
2. Appliquez le gel EVOLUTION Base (ou PRIMA Base & Builder). Catalysez 60 s.
3. Appliquez EVOLUTION Clear Builder pour le renforcement / la couverture. Catalysez 60 s.
4. Terminez avec EVOLUTION Top coat (ou PRIMA Shine Like A Diamond). Nettoyez avec X8.

EXTENSIONS

1. X7, puis primaire X10.
2. Appliquez le gel EVOLUTION Base. Catalysez 60 s.
3. Modelez avec le gel EVOLUTION Extension. Catalysez 60 s.
4. Terminez avec EVOLUTION Top coat (ou PRIMA Non-Wipe Top coat). Nettoyez avec X8.

DEPEND

Gel de construction à fibres

Un gel de construction de viscosité moyenne renforcé avec de véritables particules de fibre de verre pour la résistance et la durabilité — en couverture de renforcement ou pour les extensions. Auto-nivelant, avec quasiment aucune chaleur pendant la catalyse.

CATALYSE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RETRAIT

Limage / soak-off

SANS HEMA · SANS TPO · FAIBLE RISQUE ALLERGIQUE

INGRÉDIENTS

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate
- Urethane Acrylates Oligomer
- Epoxy Methacrylate
- Silica Dimethicone Silylate
- Methyl Benzoylformate
- Silica Dimethyl Silylate
- Glass
- CI 60725

APPLICATION

Matériel : Déshydrateur X7, primaire Primaire d'adhérence X10 Air-Dry, PRIMA Base & Builder / Easy Base, gel DEPEND, couleur PRIMA, top coat PRIMA Shine Like A Diamond

1. Réalisez une manucure à sec.
2. Retirez la brillance de l'ongle naturel avec un polissoir.
3. Appliquez le déshydrateur & équilibreur de pH X7.
4. Appliquez le primaire X10 Air-Dry.
5. Appliquez une couche fine de PRIMA Base & Builder (ou PRIMA Easy Base) et catalysez.
6. Appliquez le gel DEPEND — pour une extension, ou sur l'ongle naturel pour le renforcer. Catalysez 60 s.
7. Peaufinez la forme si nécessaire (le gel est auto-nivelant, le limage peut donc être minimal).
8. Appliquez une couleur PRIMA de votre choix. Catalysez 30 s.
9. Appliquez le top coat PRIMA Shine Like A Diamond et catalysez 30 s.

> Le CI 60725 est le colorant violet de la teinte Cool Clear ; les autres teintes comportent d'autres colorants CI.

POLYTEK

POLYTEK

Gel polymère (Acrylgel)

Un gel polymère / acrylgel utilisant la technologie 3D Matrix Linking — la durabilité de l'acrylique avec plus de flexibilité, sans odeur, avec un temps de travail prolongé et des remplissages rapides en 15–20 minutes. Pour les extensions et le renforcement.

CATALYSE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RETRAIT

À limer

SANS HEMA · SANS TPO · VEGAN · RISQUE ALLERGIQUE RÉDUIT

INGRÉDIENTS

- Acrylates Copolymer
- Hydroxypropyl Methacrylate
- Polymethyl methacrylate
- Cellulose Acetate Butyrate
- Microcrystalline Wax
- Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate

APPLICATION

Matériel : Déshydrateur X7 / X7+, primaire Primaire d'adhérence X10 Air-Dry, PRIMA Base & Builder, gel POLYTEK, top coat PRIMA Shine Like A Diamond, X8 (liquide de glisse)

1. Préparez le lit de l'ongle.
2. Appliquez le déshydrateur X7.
3. Appliquez le primaire X10 Air-Dry.
4. Appliquez une couche de PRIMA Base & Builder. Catalysez 30 s.
5. Prélevez la quantité nécessaire de POLYTEK à l'aide de la spatule et déposez-la sur l'ongle.
6. Humectez le pinceau avec X8 qui servira de solution de glisse.
7. Étalez le POLYTEK avec un pinceau humide (pas trop mouillé) en utilisant le pinceau POLYTEK.
8. Catalysez 60 s.
9. Essuyez la couche collante avec X8.
10. Appliquez le top coat sans dispersion PRIMA Shine Like A Diamond. Catalysez 30 s.

> Contient de l'HPMA — décrit comme présentant un risque allergique plus faible que les systèmes acryliques traditionnels, non classé comme hypoallergénique.

Gels spécialisés

Gels conçus spécifiquement pour la reconstruction des ongles d'orteils et le nail art fin.

PEDIFLEX

PEDIflex

Gel de reconstruction pour ongles d'orteils

Un gel de reconstruction très élastique et à forte adhérence pour les ongles d'orteils, qui suit les mouvements de l'orteil, corrige les stries et masque les décolorations, avec un ingrédient antimicrobien (Climbazole). Non poreux : le vernis ou le vernis semi-permanent peut être appliqué dessus et changé librement.

CATALYSE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RETRAIT

Limage / retrait professionnel

GAMME HYPOALLERGÉNIQUE | ANTIMICROBIEN | FLEXIBLE

INGRÉDIENTS

- Urethane Acrylate
- Trimethylolpropane Trimethacrylate
- PEG-4 Dimethacrylate
- Climbazole

> Ce n'est PAS un produit médical. Ne pas utiliser sur les ongles atteints d'une mycose — orientez vers un professionnel de santé pour toute pathologie unguéale.

APPLICATION

Matériel : Déshydrateur X7, primaire Primaire d'adhérence X10 Air-Dry, gel PEDIflex, couleur PRIMA, top coat PRIMA Shine Like A Diamond, Lingette de finition & nettoyant X8, lime à main grain 180, fraise à cuticules fine, désinfectant mains / peau de qualité professionnelle

1. **Préparation :** désinfectez vos mains et la zone de travail ; nettoyez la surface de l'orteil et de l'ongle avec X8 sur une lingette non pelucheuse. Nettoyez la cuticule et les sillons latéraux avec une fraise à cuticules fine ou une lime à main (ne repoussez pas la cuticule). Réduisez délicatement tout point haut d'un ongle épaissi. Retirez la brillance avec une bande abrasive grain 180 ; nettoyez à nouveau avec X8.
2. Appliquez X7 sur l'ongle naturel et laissez s'évaporer. Appliquez X10 sur l'ongle et la zone du lit de l'ongle et laissez sécher.
3. **Couche 1 — base + scellement :** faites pénétrer une couche fine de PEDIflex dans les bords cassés, puis ajoutez-en un peu plus pour tout relier. Restez en couche fine. Catalysez 60 s.
4. **Couche 2 — contour :** peaufinez le contour ; poussez le gel jusqu'au ras de la peau au niveau de la cuticule et des sillons latéraux ; aucun bord saillant. Catalysez 60 s.
5. **Couche 3 — surface :** déposez le gel pour créer la surface finale. Catalysez 60 s. Comblez ponctuellement les creux et catalysez à nouveau 60 s. Nettoyez avec X8.
6. **Finition au limage** avec grain 180, puis grain 240 / polissoir fin. PEDIflex se lime rapidement — soyez délicate.

INSPIRE

Gels liner de peinture (nail art)

Gels liner / de peinture hautement pigmentés grâce à une chimie de pigmentation unique pour un détail ultra-fin — des lignes nettes qui ne bavent pas, idéales pour les techniques one-stroke et le nail art minutieux. Même base hypoallergénique que PRIMA.

CATALYSE

30 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RETRAIT

Selon le système dans lequel il s'inscrit

HYPOALLERGÉNIQUE | SANS HEMA | SANS HPMA | SANS TPO

INGRÉDIENTS

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (ce N'EST PAS la même chose que l'HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

> Même base que PRIMA — la différence se situe dans la chimie de pigmentation, pas dans la résine de base. Les teintes colorées indiquent des colorants CI supplémentaires sur le flacon.

APPLICATION

INSPIRE est un **gel paint** pour le nail art, pas un système autonome. Il n'y a pas de protocole figé : l'artiste travaille sur une base ou une couche de couleur déjà catalysée, peint les détails fins ou des motifs one-stroke avec un pinceau liner / détail, puis catalyse et scelle.

EN PRATIQUE

1. Construisez la prestation sous-jacente jusqu'à obtenir une surface entièrement catalysée (base + couleur, ou gel de construction).
2. Chargez INSPIRE sur un pinceau liner / détail. Peignez le motif.
3. Catalysez 30 s.
4. Scellez avec le top coat PRIMA Shine Like A Diamond (ou Matte) et catalysez 30 s.

LIQUIDES SYSTÈME

Préparation, finition & retrait

Les liquides qui accompagnent chaque prestation. La composition indiquée sous chaque nom de produit est tirée des fiches de données de sécurité IKON.IQ 2023 ; vérifiez toujours auprès de l'étiquette actuelle du flacon pour une précision totale.

Déshydrateur & équilibreur de pH X7 Isopropyl Alcohol · Ethyl Acetate · Isobutyl Acetate	Déshydrate et équilibre le pH de l'ongle naturel avant la pose du produit.	15 ml
Déshydrateur & équilibreur de pH X7+ Hydroxypropyl Methacrylate (HPMA) · Acetone · Ethyl Acetate	Une variante de déshydrateur / équilibreur de pH plus puissante. Contient de l'HPMA — non hypoallergénique.	15 ml
Primaire d'adhérence X10 Air-Dry Ethyl Acetate · Methacryloxypropyl Trimethoxysilane	Primaire d'adhérence à séchage à l'air — le lien avec l'ongle naturel.	15 ml
Lingette de finition & nettoyant X8 Isopropyl Alcohol · Acetone · Ethyl Acetate	Retire la couche d'inhibition (collante) et la poussière ; sert également de liquide de glisse pour POLYTEK.	400 ml
Liquide soak-off X11 (Vegan) Acetone · Water	Retrait des produits — formule vegan.	400 ml
Liquide soak-off X3 Acetone	Liquide soak-off standard (non vegan) pour le retrait des produits.	400 ml

RÉFÉRENCE DES LAMPES

SIRIUS-48W LED/UV — la lampe double source phare d'IKON.IQ ; les temps de catalyse de référence indiqués dans ce guide supposent cette lampe.

SUN2C LED/UV — deuxième lampe double source certifiée ; catalyse à l'identique de la SIRIUS-48W.

SUN3 UV — lampe UV à source unique ; catalyse à l'identique aux temps indiqués.

Lampes CND UV / LED — utilisez le **réglage 2B** pour les temps de catalyse indiqués. Le bouton 2B délivre la dose d'irradiance complète dont les gels IKON.IQ ont besoin.

Les autres lampes double 365 / 405 nm d'autres marques peuvent nécessiter plus de temps — comptez généralement le double du temps indiqué et vérifiez sur un ongle test. Remplacez les ampoules UV tous les six mois ; contrôlez périodiquement l'irradiance des lampes LED.